

□ LS ベルハンマー50ml グリース No.2 の性状表

LS ベルハンマー50ml グリース No.2 性状表			
試験項目	試験方法	結果	
外観		淡褐色グリース状	
ちょう度 60回混和/25℃	JIS K2220	275	
滴点 (℃)	JIS K2220	105	
蒸発量 99℃X22h (mass%)	JIS K2220	0.2	
酸化安定度 99℃X100h Mpa	JIS K2220	0.02	
低音トルク	起動トルク	JIS K2220	20.0
-20℃ N・cm	回転トルク	JIS K2220	10.0
シエル高速四球耐摩耗試験	LNL	ASTM D 2596	554
シエル高速四球耐摩耗試験	WL	ASTM D 2596	> 500
シエル高速四球耐摩耗試験	LWI	ASTM D 2596	490
シエル高速四球耐摩耗試験		ASTM D 2596	0.51
基油		鋳物油	
増ちょう剤		Ca セッケン	