



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド

LS BELL HAMMER® HS No.11 GOLD

更新：2026/5/8

LS ベルハンマーGOLD 原液性状表

試験項目	測定方法	結果
動粘度 (mm ² /s) 40℃	JIS K2283	80.4
動粘度 (mm ² /s) 100℃	JIS K2283	10.12
粘度指数 VI	—	107
密度 (g/cm ³)	JIS K2249	0.92
引火点 (℃)	C.O.C	234
流動点 (℃)	JIS K2269	−15
分解安定性	JIS K2246 6.26 類似※1	問題なし
焼き付き荷重 (kgf/cm ²)	曽田式耐荷重能試験	20

※1 試験条件：50℃±2℃で 8 時間、−15℃±2℃で 16 時間