



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

LS BELL HAMMER

□ LS ベルハンマー-GOLD スプレーの性状表

□ LS ベルハンマー-GOLD スプレー性状表

| 試験項目 | 試験方法 | 結果 |
|----------------------------|-----------------------|-------|
| 動粘度 (cst) 40℃ | JIS K 2283 | 79.65 |
| 100℃ | JIS K 2283 | 9.74 |
| 粘度指数 | | 100 |
| 引火点 (℃) | C.O.C | 208 |
| 流動点 (℃) | JIS K2269 | -10.0 |
| 表面張力 (μN/cm ²) | Wilhelmy 法 | 33.7 |
| 分解安定性 | ※1) JIS K2246 6.26 類似 | 問題なし |
| 焼き付き荷重 (kgf) | チムケン試験 | > 700 |

※1) 試験条件 (55℃±2℃ 8 時間) [-15℃±2℃ 16 時間]



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

LS BELL HAMMER 製品ラインナップ

LS BELL HAMMER シリーズの製品は、
スズキ機工(株)オンラインSHOPにてご購入できます。

ベルハンマー

検索



420ml